



PATENT



N^o 4.



BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF
KONGL. PATENTBYRÅN.

CHR. RETZIUS-EKVALL

KANBERGET, LINKÖPING.

Sätt att genom väfs behandling med oljor och fernissor bereda ett surrogat för skinn och läder.

Patent i Sverige från den 10 januari 1885.

Syftemalet med denna uppfinning är att preparera väf sa, att den blifver vattentät och i stället för det dyrare lädret kan användas till skodon och äfven för andra ändamål.

Den process väfven härvid underkastas är följande:

Väfven indränktes i kokt linolja och torkas sedan vid 60°. Bestrykes derefter med tunn oljefärg och torkas anyo, hvarefter den be-

strykes tva gånger med tunn japansk, eller annan likartad, fernissa, samt torkas efter hvarje bestrykning vid circa 60° temperatur. Den bestrykes derefter med kopal och torkas, hvarefter den är färdig till användning.

Patentanspråk:

Det angifna sättet att behandla väf med uppgifna oljor och fernissor.